



Descrição do Produto

O Wood-Fix 50 Express Koby é um adesivo para madeira à base de PVAc, de cura rápida. Pode ser utilizado em madeiras, laminados, aglomerados, cartão, papel ou têxteis. É resistente à humidade e classificado como D2 de acordo com a norma EN 204/205. Depois de seco torna-se totalmente transparente. É utilizado para aplicações interiores, em que a humidade da madeira se encontra entre os 8-12%.

Características

- ✓ Cura rápida
- ✓ Resistência à humidade - D2 (EN 204/205)
- ✓ Fácil Manusear
- ✓ Adequado para madeiras suaves, duras, exóticas e aglomerados
- ✓ Para aplicações em interiores
- ✓ Transparente quando seco

Aplicações

- ✓ Colagem de todas as madeiras duras, macias e exóticas
- ✓ Colagem de superfícies de madeira, cartão duro e macio, aglomerado, contraplacado multiplex, papel, têxteis, etc.

Preparação da Superfície

Superfícies não porosas: Devem ser lixadas suavemente para aumentar a aderência.

Realizar um teste prévio, aplicando o adesivo numa zona não visível na superfície a colar.

Consultar, previamente, a ficha de segurança e técnica, antes de iniciar a aplicação. Aplicar o produto, nas condições de temperatura (ambiente e das superfícies) adequadas, +5°C a +40°C. As superfícies devem estar limpas, secas, sem poeiras ou gordura. Não deverão existir partículas soltas ou que se possam desprender da superfície.

Método de Aplicação

O Wood-Fix 50 Express Koby está pronto a utilizar e não deve ser diluído.

1. As superfícies devem estar limpas, secas, sem poeiras ou gordura;
2. Aplicar o adesivo em camada fina com espátula dentada, pincel ou rolo, numa das superfícies a colar;
3. Unir as superfícies e pressionar pelo menos 15 minutos;
4. Não deve manusear as superfícies das peças coladas, após aprox. 1 a 2 horas da sua aplicação.

Especificações Técnicas

Base	Emulsão de PVAc	
Aparência	Líquida, viscosidade média	
Densidade	23°C ISO 1183-1	Aprox.: 1,09g/cm ³
Teor de sólidos	Aprox.: 51%	
Formação de película	8-10 minutos	
pH	±3	
Rendimento	100-180 g/m ²	
Validade	24 meses	

Nota: Os valores apresentados podem variar em função de fatores ambientais, tais como temperatura, humidade e diferentes tipos de substrato.

A validade apresentada é para condições de armazenamento e conservação devidas e é após a data de fabrico.

O rendimento depende da porosidade dos materiais.

**Limpeza**

Antes de curar: Removedor de adesivos Koby 70P

Após cura: Mecanicamente

Mãos: Pasta Lava-Mãos Koby

Cores

- ✓ Branca/Transparente (após cura)

Quantidade

Quantidade	Caixa	Palete
125g	12 und	1920 und
250g	12 und	1440 und
750g	7 und	441 und
5kg	-	72 und

Certificações

- ✓ D2 – EN 204/205

Condições de Armazenamento e Segurança

Armazenar o produto em local fresco e seco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C. Consultar, previamente, a ficha de dados de segurança antes de iniciar a aplicação. Manter fora do alcance das crianças.

Nota Legal

Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As indicações aqui referidas resultam da nossa experiência e estão de acordo com os nossos melhores conhecimentos, mas não assumimos qualquer responsabilidade sobre o seu modo de emprego. A TDA reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos sem aviso prévio. O utilizador é responsável por verificar se as indicações correspondem às suas exigências e de efetuar todos os testes necessários. Recomendamos também, que antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.