



Descrição do Produto

O Wood-Fix 60 é um adesivo para madeira à base de PVAc e aplica-se em madeiras, laminados, aglomerados, cartão, papel ou têxteis. Apresenta elevada resistência à humidade e tem classificação D3, de acordo com a norma EN 204/205. Pode ser aplicado no interior ou no exterior. Aplicável em colagens com exposição frequente, de curta duração, a água corrente, ou colagens expostas a elevada humidade. Depois de seco é totalmente transparente.

Características

- ✓ Elevada resistência à humidade – D3 (EN-204/205)
- ✓ Adequado para madeiras suaves, duras, exóticas e aglomerados
- ✓ Cura rápida
- ✓ Para aplicações em interiores e exteriores
- ✓ Transparente após cura
- ✓ Aplicável em prensas para laminar

Aplicações

- ✓ Colagem de todas as madeiras duras, macias e exóticas
- ✓ Colagem de superfícies de madeira, cartão duro e macio, aglomerado, contraplacado multiplex, papel, têxteis, etc.
- ✓ Indústria de madeira: paredes, portas ou qualquer recinto exterior

Preparação da Superfície

Superfícies não porosas: Devem ser lixadas suavemente para aumentar a aderência.

Realizar um teste prévio, aplicando o adesivo numa zona não visível na superfície a colar.

Consultar, previamente, a ficha de segurança e técnica, antes de iniciar a aplicação. Aplicar o produto, nas condições de temperatura (ambiente e das superfícies) adequadas, +5°C a +40°C. As superfícies devem estar limpas, secas, sem poeiras ou gordura. Não deverão existir partículas soltas ou que se possam desprender da superfície.

Método de Aplicação

A Wood-Fix 60 Koby está pronto a utilizar e não deve ser diluído.

1. As superfícies devem estar limpas, secas, sem poeiras ou gordura;
2. Aplicar o adesivo em camada fina com espátula dentada, pincel ou rolo, numa das superfícies a colar;
3. Unir as superfícies e pressionar pelo menos durante 30 minutos;
4. Não deve manusear as superfícies das peças coladas, após aprox. 1 a 2 horas da sua aplicação.

**Especificações Técnicas**

Base		Emulsão de PVAc
Aparência		Líquida, viscosidade média
Densidade	23°C ISO 1183-1	Aprox.: 1,09g/cm ³
Teor de sólidos		Aprox.: 51%
Formação de película		10-15 minutos
pH		±4
Rendimento		100-180 g/m ²
Validade		24 meses

Nota: Os valores apresentados podem variar em função de fatores ambientais, tais como temperatura, humidade e diferentes tipos de substrato.

A validade apresentada é para condições de armazenamento e conservação devidas e é após a data de fabrico.

O rendimento depende da porosidade dos materiais.

Limpeza

Antes de curar: Removedor de adesivos Koby 70P

Após cura: Mecanicamente

Mãos: Pasta Lava-Mãos Koby

Cores

- ✓ Branca/Transparente (após cura)

Quantidade

Quantidade	Caixa	Palete
250g	12 und	1440 und
750g	7 und	441 und
5kg	-	72 und

Certificações

- ✓ D3 – EN 204/205

Condições de Armazenamento e Segurança

Armazenar o produto em local fresco e seco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C. Consultar, previamente, a ficha de dados de segurança antes de iniciar a aplicação. Manter fora do alcance das crianças.

Nota Legal

Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As indicações aqui referidas resultam da nossa experiência e estão de acordo com os nossos melhores conhecimentos, mas não assumimos qualquer responsabilidade sobre o seu modo de emprego. A TDA reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos sem aviso prévio. O utilizador é responsável por verificar se as indicações correspondem às suas exigências e de efetuar todos os testes necessários. Recomendamos também, que antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.